

NICOTREND

Articolo 485

Composizione: 52% CO 17% VI 12% PC 10%PL 07% LI 02%PA
Composition:

Altezza: cm. 140
Height:

Peso: 528 G/m2 - 740 G/ml
Weight:

Solidita' del colore alla luce: 4/5
Color fastness to light :

Pilling: 3/4
Pilling:

Resistenza all'abrasione: >20.000 giri
Abrasion resistance :

Lavaggio:
Care instruction:



Restringimento: trama circa 5%, ordito circa 9%.
Shrinkage: weft about 5%, warp about 9%.